

Plandeka PE 1300 FR

Standard 140 g/m²

Plandeka polietylenowa trudnopalna



Wymiary i pakowanie

Wymiar (m)*	Szt./karton	Szt./paleta niska	Szt./paleta pełna
3 × 4	10	200	400
4 × 6	4	96	192
6 × 8	3	48	96
8 × 10	1	28	56
10 × 12	1	16	32



* Wymiary cięcia materiału, przed wykonaniem obrzeży; gotowa plandeka jest nieco mniejsza.



Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	857 N / 5 cm
Wytrzymałość na rozdarcie	187 N / 5 cm
Odporność na temperaturę	od -40°C do +80°C
Trudnopalność	DIN 4102-B1; dostępny raport z badań



Plandeka PE 1300 FR

Informacje o produkcji

- Tkanina z taśm HDPE, obustronnie powlekana LDPE.
- Zgrzewane obrzeże na całym obwodzie, wzmocnione liną PP. Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 m; średnica wewnętrzna 12 mm.
- Każda plandeka ma wszytą etykietę FR. Produkt trudnopalny; dostępny raport z badań według DIN 4102-B1.
- 12 miesięcy gwarancji na odporność na promieniowanie UV.

Pakowanie i transport

- Każda plandeka pakowana w przezroczystą torbę PE z neutralną wkładką COVER w czterech językach i kodem EAN.
- Opakowanie zbiorcze: wytrzymały, pięciowarstwowy karton odporny na wodę.

Wykonanie na zamówienie

- Niestandardowy wymiar: możliwość zamówienia niewielkich ilości; termin dostawy 4-5 miesięcy.
- Inny kolor i gramatura: minimalna wielkość zamówienia około 35 000 m²; termin dostawy 4-5 miesięcy.
- Możliwość zastosowania marki własnej, pakowania w kartony lub bele oraz wykonania nadruku na produkcie.
- Opcjonalnie: obróbka powierzchniowa CORONA poprawiająca przyczepność nadruku.
- Opcjonalnie: technologia antykorozyjna VCI (VpCI), aktywnie chroniąca metal przed utlenianiem.